

DATOS DE PRODUCTO

Núm. 310

W. R. MEADOWS®

SEALIGHT®

MasterFormat: 03 11 00

MAYO 2012

(Reemplaza a octubre 2005)

DUOGARD®

Agente liberador de forma CONFORME A LA NORMA VOC

DESCRIPCIÓN

El liberador de formas multireactivo DUOGARD está compuesto de un agente químico orgánico que reacciona con el contenido alcalino del concreto para formar una película de liberación que inhibe en forma eficaz la unión del concreto a la forma. Además, el producto contiene también un ingrediente químicamente inerte no reactivo de alto peso molecular para poder liberar y retirar la forma de manera limpia y rápida. Estos ingredientes exclusivos combinan la eficacia de un tipo reactivo químicamente y un tipo de barrera inerte para brindar una separación doblemente eficaz ... DUO ... y la última palabra en liberación de formas.

USOS

Se puede usar DUOGARD en formas como madera, acero, aluminio, reforzadas con fibra de vidrio, todos los tipos de madera laminada (previamente aceitada, superpuesta, LDO, NDO, HDO), con revestimiento epóxico y de uretano, así como tubos de fibra. NO LO USE en poliestireno expandido (espuma), caucho, látex ni formas de látex hechas de SBR o caucho natural. Las formas de madera deben saturarse antes del primer uso. DUOGARD aumenta la vida útil de las formas de madera penetrando en la madera para dar resistencia al agua y evitar el deterioro. También reduce los requisitos de mantenimiento en las formas de metal al desarrollar una película resistente a la corrosión que deja la forma metálica prácticamente autolimpiante y sin corrosión.

DUOGARD debe aplicarse a formas de tubo de fibra, aunque puedan estar previamente revestidas. Los tubos se decapan más fácilmente, incluso 60 a 90 días después. Si los tubos se decapan dentro de 5 a 10 días, se facilita en gran medida frotar con las manos cuando los tubos están revestidos con DUOGARD.

DUOGARD también reduce el tiempo de limpieza porque minimiza la acumulación de concreto. Los equipos como pavimentadoras, camiones, mezcladoras, dispersadoras-terminadoras, carretillas, canaletas y otros tipos deben rociarse diariamente con DUOGARD para facilitar la limpieza y prevenir la corrosión.

Puede aplicarse DUOGARD en formas para concreto previamente tensado y moldeado para producir un molde mejor y más limpio. El producto no mancha ni destiñe el concreto. Se ofrece también DUOGARD en una fórmula a base de agua verdadera, DUOGARD II.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

- Produce un molde mejor y más limpio al aplicarse en formas de concreto pretensado y premoldeado.
- Reduce el tiempo de decapado a un mínimo absoluto.
- Reduce la limpieza y reparación de la forma.
- Aumenta la duración de la forma de madera ... previene la corrosión ... y trata las formas de metal contra la corrosión.
- Minimiza en forma eficaz la acumulación de concreto en pavimentadoras, camiones R/M, mezcladoras, dispersoras-terminadoras, carretillas, canaletas y otros equipos.
- Evita la unión entre el concreto vertido y la forma.
- Rompe la unión del concreto entre la superficie y la forma limpia y eficazmente ... dejando la superficie lisa.
- No mancha ni destiñe el concreto y se puede pintar encima.
- Listo para usar ... no requiere mezclado adicional.
- Cumple con la norma VOC.

EMPAQUE

Baldes de 18,93 litros (5 galones)

Tambores de 208,20 litros (55 galones)

COBERTURA

14,7 – 36,8 m²/L. (600 - 1500 pies²/gal.), dependiendo del tipo y de la porosidad de la superficie de la forma.

DURACIÓN EN ALMACENAMIENTO

Cuando se guarda en interiores y en su envase original, sin abrir, a temperaturas entre 4 - 32° C (40 - 90° F), la duración en almacenaje es de un mínimo de dos años desde la fecha de fabricación.

CONTINÚA AL REVERSO...

W. R. MEADOWS, INC.

P.O. Box 338 • HAMPSHIRE, IL 60140-0338
Teléfono: 847/214-2100 • Fax: 847/683-4544
1-800-342-5976
www.wrmeadows.com

HAMPSHIRE, IL /CARTERSVILLE, GA /YORK, PA
FORT WORTH, TX /BENICIA, CA /POMONA, CA
GOODYEAR, AZ / MILTON, ON /ST. ALBERT, AB

ESPECIFICACIONES

- Cumple con todos los requisitos VOC máximos permitidos federales, estatales y locales actuales, incluidos de la EPA de los EE.UU., SCAQMD y OTC.

DATOS TÉCNICOS

Color	Ámbar
Punto de congelación	Menos de -12° C (10° F)
Manchado	Ninguno

APLICACIÓN

Preparación de la superficie ... Limpie las superficies de las formas totalmente antes de la aplicación. Retire de las formas toda corrosión, escamas y/o agentes de liberación usados anteriormente según las buenas prácticas de concreto. Es indispensable, al usar nuevas formas de madera de todo tipo (madera simple, madera laminada, corte en bruto, etc.) que se aplique y vuelva a aplicar DUOGARD hasta que se sature por completo antes del primer uso.

Método de aplicación ... Rociar es el método ideal de aplicación. Use una boquilla rociadora Chapin 1-5915 que produce un flujo de 1/10 de un galón por minuto. DUOGARD se puede aplicar también con rodillo para revestir, con trapeadora o con brocha. Debe aplicarse una película delgada para mayor economía y eficiencia. Deben limpiarse las goteras o pozas del producto. Para las formas de metal, el mejor resultado se obtiene con una aplicación “nebulizada” de DUOGARD.

PRECAUCIONES

Sólo para uso exterior. NO APLIQUE DUOGARD EN EXCESO A LAS FORMAS NI AL EQUIPO. NO LO DILUYA. NO LO USE EN poliestireno expandido (espuma), caucho, látex (o formas de látex hechas de SBR o caucho natural), o formas revestidas de yeso. Lea y siga la información y las precauciones de aplicación. El producto es irritante para los ojos, la piel y las vías respiratorias. Consulte la Hoja de datos de seguridad del material para ver información completa sobre salud y seguridad.

INFORMACIÓN LEED

Puede ayudar a contribuir a los créditos LEED:

- Crédito IEQ 4.2: Materiales con baja emisión – Pinturas y revestimientos
- Crédito MR 2: Administración del desecho de la construcción
- Crédito MR 4: Contenido reciclado
- Crédito MR 5: Materiales regionales

Para ver la hoja de datos, mayor información LEED y MSDS más recientes, visite www.wrmeadows.com.



GARANTÍA LIMITADA

W. R. MEADOWS, INC. garantiza en el momento y en el lugar que se efectúe el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido. Lea la garantía completa. Puede solicitar copias adicionales si es necesario.

Limitación de responsabilidad

La información contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro más leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo, W. R. MEADOWS, INC. no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información.

Dado que W. R. MEADOWS, INC. no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para una aplicación específica y/o si nuestra información es válida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el arquitecto, ingeniero, contratista y propietario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El especificador y el usuario determinarán la idoneidad de los productos para una aplicación específica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.